

## FICHA TÉCNICA

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

AZULEJO LÍQUIDO

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Top coat bi componente, com excelente resistência à abrasão, alto brilho, extrema durabilidade, resistência ao intemperismo, com ótima resistência química protege e confere um excelente acabamento.

Produto pronto para o uso, baixo odor, alta resistência à intempéries, resistência a raios solares, excelente resistência aos raios UV, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo rendimento, excelente aderência.

Top coat de acabamento brilhante para pisos de uso interno e externo.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Composição:</b>      | Componente A: Resina de poliuretano dispersa em água, cargas minerais e aditivos.<br>Componente B: Poliisocianato alifático; |
| <b>Cor:</b>             | Branco, Incolor, Avelã, Creme de avelã, Preto, Prata, Creme escocês, Cinza escuro, Grão de areia e Granizo;                  |
| <b>Tempo de cura:</b>   | Pot life 1 hora, Ao toque 5 horas. Total 72 horas;   |
| <b>Tipo de produto:</b> | Não inflamável;  |
| <b>Embalagens:</b>      | Balde de 3,5kg;  |
| <b>Aplicação:</b>       | Rolo de lã ou microfibra de 6mm de altura, pistola airless ou pincel de cerdas macia;  |
| <b>Rendimento:</b>      | 8 a 10 m <sup>2</sup> /L por demão;  |
| <b>Validade:</b>        | 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA);                |
| <b>Aparência:</b>       | Líquido;   |
| <b>Acabamento:</b>      | Brilhante.   |

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está seca e nivelada. Remover o rejunte existente e refazer a aplicação para garantir a aplicação sobre uma superfície coesa. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme e totalmente seca antes da aplicação do produto. Higienizar área de aplicação com lavadora de alto desempenho e sabão neutro, remover excesso de água com pano úmido e deixar secar por 24h. Desengraxar com Solução desengraxante e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos de sujidade recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

Catálise: 100g do componente A para 18g do componente B. Colocar em um recipiente limpo o componente A, colocando todo o conteúdo do saco plástico em seguida adicione o componente B, colocando todo o conteúdo do frasco e agite lentamente até obter uma mistura homogênea. Utilizar pistola, rolo de lã ou microfibra de 5mm de altura ou pincel para aplicação. Aplicar suavemente. Não aplicar produto em excesso. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de aproximadamente 1 hora entre as camadas. Para a limpeza do piso, utilizar detergente neutro. Não utilizar abrasivos. Realizar a limpeza leve 72 horas após a aplicação do produto. Evite arrastar objetos pesados sobre o piso, protegendo de objetos pontiagudos, evite cobrir o piso com tapetes ou carpetes no primeiro mês após a aplicação.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.linhacristal.com.br](http://www.linhacristal.com.br).\*\*Imagens ilustrativas