

# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

BLINDA ÁGUA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Líquido impermeabilizante que ao misturado com o concreto torna o substrato hidrofóbico protegendo a estrutura da corrosão sem bloquear os poros capilares do concreto.

Impermeável a água e permeável ao vapor, excelente repelência à água, evita a eflorescência, baixo VOC, não altera o tempo de pega do cimento, evita infiltrações e a proliferação de fungos e bactérias ocasionado pela umidade.

Impermeabilizar e proteger o substrato de patologias ocasionadas pela umidade em estruturas de concreto, concreto projetado, contra piso, rejunte cimentício, argamassa de assentamento de tijolos, subsolos, fundações, vigas, baldrame, laje, reboco e chapisco, produto de uso interno e externo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES



<b>Composição:</b>	Resina sintética dispersa em água.
<b>Secagem:</b>	Varia de acordo com a aplicação, cura total 28 dias.
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável;
<b>Embalagens:</b>	Frasco de 1L
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA);

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar de 0,2 a 1% sobre o peso do cimento. Para aplicações que exigem maior desempenho, utilizar de 0,5% a 1%. Misturar o Blinda água na água de amassamento do traço conforme o padrão normatizado e misturar até obter um aspecto homogêneo, adicionar na betoneira ou em um recipiente com o auxílio de um misturador de argamassa, em seguida, adicionar o cimento e agregados previamente misturados e realizar a aplicação conforme desejado, para acabamento, utilizar desempenadeira ou esponja.

Aplicação	Peso	Quantidade de Blinda água
<b>Argamassa de assentamento de piso</b>	20kg de argamassa	25mL
<b>Reboco</b>	50kg de cimento	100mL – 200mL
<b>Reboco em áreas úmidas</b>	50kg de cimento	200mL
<b>Contra piso área interna</b>	50kg de cimento	200mL
<b>Laje estrutural coberta</b>	50kg de cimento	200mL – 250mL
<b>Laje estrutural exposta</b>	50kg de cimento	200mL – 250mL
<b>Tanque e reservatórios</b>	50kg de cimento	250mL
<b>Baldrame e fundações</b>	50kg de cimento	250mL
<b>Argamassa de assentamento de blocos e tijolos</b>	50kg de cimento	200mL
<b>Rejunte</b>	1kg de argamassa	1,5mL

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.linhacristal.com.br](http://www.linhacristal.com.br).\*\*Imagens ilustrativas